

標準施工仕様書

断熱くん（刷毛；ローラー）

- 仕上材の種類 : 多機能水性 断熱塗料 1液タイプ 内装外装用 ツヤ消し
- 成分 : セラミック含有シリコンアクリル樹脂塗料
- 商品名 : 断熱くん
- 素地 : 鉄、木材、サイディング、スレート、コンクリート、ボード、
タイル、ブロック、レンガ、その他
- 部位 : 建物の外壁、内装、屋根、その他
- 仕上がり形状 : 平滑状模様（多少凹凸あり）
- 工程

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	乾燥時間 (20℃)	塗付量
下地調整	さび、油、汚れ等はワイヤーブラシ、皮すき等で除去し、高圧洗浄機等で全面洗浄してください。乾燥した清浄な面とします。				
下塗	各下地に合った下塗り剤で処理し施工してください。				
上塗	断熱くん 主剤：14kg 清水：0～200cc	ローラー、刷毛等	2回以上	2時間以上	25～30 m ² /14kg 0.46～0.56kg/m ²

(注) 上の各数値は、全て標準のものです。

施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

(上記の塗回数は1缶での25～30 m²を目安に使いきりの回数です)

● 施工上の注意事項

- (1) 下地の乾燥は、充分に行ってください。
- (2) 気温 5℃以下、湿度 85%以上または結露が懸念される場合は、塗装を避けてください。
- (3) 外壁の施工で降雨、降雪の恐れがある場合及び強風時には施工を避けてください。
- (4) 材料は電動攪拌機にて十分に攪拌してください。
(※攪拌が不十分な場合は、本来の性能が十分に発揮できません。)
- (5) 乾燥時間の目安は夏場(20℃)で2時間、冬場(10℃)で4時間必要です。
乾燥を確認してから上塗り作業に移ってください。
- (6) 一度に厚塗りしますと亀裂が発生する恐れがありますので2回以上に分けて塗装してください。
また、薄めすぎると効果を発揮できませんのでご注意ください。
- (7) 塗装時は換気を行ってください。塗装後も乾燥のために、換気を十分に行ってください。
セラミックビーズが表面に集まるまで約1週間は自然乾燥してください。
- (8) 火気厳禁です。
- (9) 廃棄の際は、産業廃棄物として認可業者に処理を委託してください。